

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET

Mod. COM2-3 Rev.1

Descrizione prodotto: CLORMASTER – Smalto cloro-caucciù

Codice prodotto: 307.xxxx

REV. N.	DATA REVISIONE
1	24/01/2014

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto cloro-caucciù alchidico a rapida essiccazione, aspetto lucido, indicato per la verniciatura di serbatoi, carpenteria, pompe, macchinari industriali e agricoli. Può essere utilizzato in ambienti moderatamente aggressivi. Presenta buona ritenzione del colore e della brillantezza per l'utilizzo in fase di formulazione di pigmenti fotostabili e extenders pregiati. Non è idoneo come intermedio o direttamente su zincanti ricchi di zinco.

SISTEMA TINTOMETRICO

Paste coloranti (%) 20	Veicolo (%) 80
------------------------	----------------

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
Viscosità finale	Secondi Coppa Ford 4	95-115"
Peso specifico	g/l	1020-1100
Solidi in volume	%	55-60
Resa teorica	m ² /l	6-7
Consumo teorico	g/m ²	150-180
Spessore film umido	Micron	70-75
Spessore film secco	Micron	45-50
Brillantezza	Gloss (60°)	75-85
Resistenza alla temperatura	°C	110-120

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE-PROVE DI RESISTENZA

Essiccazione (a 20°C)	<i>Fuori polvere</i>	20-30 minuti
	<i>Fuori tatto</i>	1-1.5 h
	<i>In profondità</i>	20 h
	<i>Sovraverniciabilità</i>	20 h minimo,max indefinito
Essiccazione a forno	<i>Temperatura</i>	
	<i>Tempo</i>	

STOCCAGGIO

12 mesi in imballi originali (temperatura max 40°C)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo di applicazione	Spray convenzionale,airless,elettrostatico,flow coating	
Codice prodotto	<i>Base</i>	307.0000
	<i>Catalizzatore</i>	Non previsto
	<i>Diluente</i>	170.0002-170.0010-070013

I dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono però carattere impegnativo.

RIVER Srl Industria Vernici

33079 Sesto al Reghena PN - Via Giotto da Bondone, 69 - Tel +39 0434 699009 r.a. - Fax +39 0434 699067 - www.riververnici.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET

Mod. COM2-3 Rev.1

Descrizione prodotto: CLORMASTER – Smalto clorocaucciù

Codice prodotto: 307.xxxx

Rapporto di miscelazione	<i>In peso</i>	
	<i>In volume</i>	
Pot –life(a 20°C)		
Condizioni di applicazione	<i>Temperatura</i>	0-45 °C
	<i>Umidità relativa</i>	0-80 %
Apparecchiature di spruzzo	<i>Tipo di applicazione</i>	convenzionale
	<i>Ugello (mm)</i>	1.6-1.8
	<i>Pressione dell'aria (kg/cm2)</i>	3.5-4
	<i>Diluizione (%)</i>	5-10
	<i>Tipo di applicazione</i>	Airless
	<i>Ugello (mm)</i>	0.018-0.021
	<i>Pressione dell'aria (kg/cm2)</i>	Rapporto di compressione 30:1 (pressione 150-180 kg/cm2)
	<i>Diluizione (%)</i>	5

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

In funzione del primer utilizzato.

CONSIGLIATO PER CICLI IN

Atmosfera industriale

SCONSIGLIATO PER CICLI IN

Immersione, atmosfera industriale pesante e marina

FONDI/FINITURE CONSIGLIATI

Antiruggini sintetiche (tipo key 105), fondi epossidici (tipo goldex)

Note

I dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono però carattere impegnativo.

RIVER Srl Industria Vernici

33079 Sesto al Reghena PN - Via Giotto da Bondone, 69 - Tel +39 0434 699009 r.a. - Fax +39 0434 699067 - www.riververnici.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008