



BOLLETTINO TECNICO

Data:07/05/2014 Rev.2

504.0000 CARIBE –Trasparente MS acrilico 2K

Descrizione:


Trasparente acrilico medio solido bicomponente ad alto riempimento e buona essiccazione, indicato per applicazioni nei sistemi doppio strato. Ottima ritenzione all'ingiallimento.

Composizione:


Particolari resine acriliche ossidrilate.

Applicazione:


Due mani con un appassimento di circa 10 minuti tra una mano e l'altra.




100:50:5/10
CARIBE MS (504.0000)
CATALIZZATORE MS (171.0301)
DILUENTE UNIV. PER ACRILICI ((170.0060)



12 h A 20°C
30 minuti a 60°C



7/8 MINUTI



A CADUTA
 $\frac{3}{4} + 1$
1.2-1.5 mm / 3-4 bar

Resa teorica :

8-9 mq/lt (miscela trasparente + catalizzatore)

Essiccazione (a 20°C UR 10-85%) :

fuori polvere : 35-40 minuti

fuori tatto : 3 h

secco in profondità: 20-24 h

cottura a forno (50-60°): dopo appassimento di 15-20 minuti, secco in profondità dopo 40-50 minuti

Pot-Life (20°C): 3 h dalla miscelazione

Stoccaggio:

12 mesi in imballi originali (temperatura max40°C)

I dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono però carattere impegnativo.

RIVER Srl Industria Vernici

33079 Sesto al Reghena PN - Via Giotto da Bondone, 69 - Tel +39 0434 699009 r.a. - Fax +39 0434 699067 - www.riververnici.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008